



# 昆山台宝高温塑料有限公司

昆山市陆家镇陆丰东路3号 TEL:0512-86898862 FAX:0512-81868900

## PPS TRS90CF10

### 特征

该 PPS 材料是加 10%碳纤维增强，高强度，高模量，尺寸稳定性极佳，高耐化学腐蚀和耐热，优异的导电性能，表面光滑无浮纤

### 应用

汽车结构件，轴承，密封零部件，电极等精密仪器等专用料，专用于导电产品，可特殊定制。

项目	Items	测试方法 Standard	测试条件 Condition	单位 Unit	数值 Value
<b>物理性能 Physical</b>					
比重	Specific Gravity	ASTM D792	---	g/cm <sup>3</sup>	1.38
熔融指数	Mass Melt-Flow Rate	ASTM D1238	°C/KG	g/10min	-
成型收缩率	Molding shrinkage	ASTM D955	flow	%	0.3
			cross-flow	%	0.7
吸水率	Moisture Absorption	ASTM D570	---	%	0.04
洛氏硬度	rockwell hardness	ASTM D785	---	R-scal	-
填充含量	Filler Content		800°C/2h	%	10
<b>力学性能 Mechanical</b>					
拉伸强度	Tensile Strength	ASTM D638	50mm/min	Mpa	15500
断裂伸长率	Elongation at Break	ASTM D638	50mm/min	%	1.2
弯曲强度	Flexural Strength	ASTM D790	3mm/min	Mpa	235
弯曲模量	Flexural Modulus	ASTM D790	3mm/min	Mpa	11000
悬臂梁缺口冲击强度	Izod Impact, Notched	ASTM D256	---	J/m	60
<b>热性能 Thermal</b>					
熔点	Melt Point	ASTM D2133	---	°C	280
	Heat Deflection		0.45Mpa	°C	-
热变形温度	Temperature, unannealed	ASTM D648	1.82Mpa	°C	265
体积电阻率	Volume resistivity	ASTM D257		ohm.cm	10E1-10E3
阻燃性能	Flammability	UL94	1/16 inch		V-0
<b>加工条件 Process condition</b>					
干燥温度	Drying Temperature		120~150	°C	
干燥时间	Drying Time		3~4	小时	
注塑模具温度	Mold Temperature		120~140	°C	
注塑螺杆温度	Cylinder Temperature		290~3205	°C	

注意事项:

- 1、以上性能测试数据的测试环境，若非特别指明，均为冷却 24H 后、23°C、55%相对湿度环境
- 2、以上性能数据是该产品的典型数值，仅供参考，不做为产品验收的标准
- 3、染色料的性能可能与以上数值稍有不同